



Техническая поддержка:

e-mail: support@oiltest.ru

Телефоны:

Москва +7 (495) 197-88-99

Новосибирск +7 (383) 312-07-57

Екатеринбург +7 (343) 251-99-11

www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	JIT-14
Обозначение пробы	ЗА
Компания	
Заказчик	ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС"
Контактное лицо	Антон Денисенко
Наименование клиента	ООО Евразия Моторс
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	APSCO / SAE 10W-40
Марка масла	APSCO Super Power 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с одноименным продуктом гарантированного качества, либо с требованиями, предъявляемыми к смазочному материалу, паспортом качества на данный продукт. Рекомендуется проведение полноценных испытаний в рамках услуги OilGarant® на соответствие заявленным спецификациям API/ACEA /AAI

Данные образца					
Номер образца			683863		
Дата отбора			27.09.2023		
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала					
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 3					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	мг/кг	0		
Хром	Cr	мг/кг	0		
Олово	Sn	мг/кг	0		
Алюминий	Al	мг/кг	0		
Никель	Ni	мг/кг	0		
Медь	Cu	мг/кг	0		
Свинец	Pb	мг/кг	0		
Молибден	Mo	мг/кг	27		
Присадки					
Кальций	Ca	мг/кг	1749		
Магний	Mg	мг/кг	25		
Цинк	Zn	мг/кг	1604		
Фосфор	P	мг/кг	1406		
Барий	Ba	мг/кг	0		
Бор	B	мг/кг	2		
Загрязнение					
Кремний	Si	мг/кг	1		
Калий	K	мг/кг	0		
Натрий	Na	мг/кг	0		
Вода		%	0		
Гликоль		%	0		
Топливо		%	0.0		
Степень окисления		А/см	7.0		
Степень нитрования		А/см	3.0		
Состояние масла					
Вязкость при 100°C		мм²/с	14.84		
Вязкость при 40°C		мм²/с	101.80		
Индекс вязкости		-	152		
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	5.72		
Отдельные показатели					
Температура вспышки о.т.		°C	246		
Вязкость динамическая CCS -25		мПа*с	5660		
Испаряемость по NOACK		%	8.86		
Зольность сульфатная		%	0.85		



Обозначение пробы: 3А

Данные образца						
Номер образца			683863			
Дата отбора			27.09.2023			
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97		°C	-36			

